

Papiro Sarda S.r.l.
Zona Industriale Macchiareddu, X Strada
09032 Assemini (CA) Italy
Tel +39 070 247248 Fax +39 070247169
E-mail papirosarda@tiscali.it

SCHEDA TECNICA fluting 105

Prova	U.M.	Valori
Grammatura	g/m^2	105+/- 3%
Umidità	%	Min 6,0 Max 8,0
CMT 30	N	>120
SCT MD	kN/m	> 2,00
SCT CD	kN/m	> 1,50
RCT	kN/m	>0,55

Prove eseguite dopo condizionamento a 23°C+/-1°C e 50% U.R.+/-2%