

**Papiro Sarda S.r.l.**  
**Zona Industriale Macchiareddu, X Strada**  
**09032 Assemini (CA) Italy**  
**Tel +39 070 247248 Fax +39 070247169**  
**E-mail papirosarda@tiscali.it**

## **SCHEDA TECNICA uso semichimica 127**

Prova	U.M.	Valori
<b>Grammatura</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>127+/- 3%</b>
<b>Umidità</b>	<b>%</b>	<b>Min 6,0 Max 8,0</b>
<b>CMT 30</b>	<b>N</b>	<b>230</b>
<b>SCT MD</b>	<b>kN/m</b>	<b>3,60</b>
<b>SCT CD</b>	<b>kN/m</b>	<b>2,20</b>
<b>RCT</b>	<b>kN/m</b>	<b>1,00</b>

**Prove eseguite dopo condizionamento a 23°C+/-1°C e 50% U.R.+/-2%**